

Grade	Werk-stoff Nr.	%	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	B	Al
11SMnPb37	1.0737	Min	-	-	1,00	-	0,340	-	-	-	-	-
		Max	0,14	0,05	1,50	0,110	0,400	-	-	-	-	-
11SMn30	1.0715	Min	-	-	0,90	-	0,270	-	-	-	-	-
		Max	0,14	0,05	1,30	0,110	0,330	-	-	-	-	-