

Grade	Werk-stoff Nr.	%	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	B	Al
S235JR	1.0038	Min	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Max	0,17	-	1,40	0,035	0,035	-	-	-	-	-
S355JR	1.0045	Min	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Max	0,24	0,55	1,60	0,035	0,035	-	-	-	-	-
L37*	-	Min	0,02	-	0,20	-	-	-	-	-	0,0040	0,02
		Max	0,06	0,10	0,45	0,025	0,035	0,10	0,05	0,10	0,0100	0,06